    

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición: Abril 2010
Sustituye a la de Febrero 2009

VALSTONE

Cód. A0 530 ….

1. Descripción:

Revestimiento de gran calidad, acabado mate ligeramente texturado, para la protección y decoración de fachadas.

*** Buena resistencia a los álcalis, luz solar y agentes atmosféricos.**
*** Buena cubrición y adherencia.**
*** Gran dureza.**
*** Transpirable.**
*** Evita la formación de moho.**
*** Secado rápido.**
*** Garantía 5 años.**
*** Anticarbonatación (*)**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Acrílica estirenada.
* Acabado: Mate suave.
* Color: Blanco 0501, Bases P 00509 y TR 0505 para el Sistema MULTICOLOR y MULTICOLOR 3G.
Colores K001, K002, K003, D799, K004, K005, K006, K007, K008, A811, A812, K009, L288, R805 y C377.
* Rendimiento: 10-12 m2/lt. y mano en superficies lisas. **Garantía: rdto. total de 5-6 m2/lt**
* Densidad (kg/lt):

Blanco 0501	1,65±0,04	Base P 0509	1,65±0,03	Base TR 0505	1,47±0,03

* Volumen de sólidos: 44± 1%, para Blanco 0501.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado: 2-3 horas
* Repintado: 5-6 horas.
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/c: 40 g/L (2010)
Este producto contiene como máximo 40 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad ó grasas.
En caso de eflorescencias ó salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN), aclarar con abundante agua y dejar secar.
En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.
Aplicar una mano de FONDO FIJADOR al Agua diluido 1:6 ó FIJADOR UNIVERSAL en superficies poco consistentes y absorbentes ó muy alcalinas. FONDO FIJADOR al agua, diluido 1:6 en los casos de escasa porosidad.

3.2. Superficies pintadas:

Pintura vieja bien adherida, cepillar para eliminar partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una mano fina de FONDO FIJADOR al agua diluido 1:6.
Si está en mal estado, es pintura al temple ó cal, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o un cepillado a fondo, reparar fisuras ó desperfectos y aplicar una mano de FIJADOR UNIVERSAL.
En caso de mohos y algas, eliminarlos mediante lavado con lejía y cepillado. Aclarar con agua, dejar secar y seguir como en los casos precedentes.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

VALSTONE **Cód. A0 530.…**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Aplicar de 2 a 3 manos, según estado del soporte y color. La primera diluida con un 10-15% de agua para obtener mejor impregnación, y las siguientes aplicadas tal cual.
* Aplicar a brocha o rodillo, de modo que se obtenga el espesor conveniente. El rendimiento teórico puede verse seriamente afectado por la rugosidad de la superficie.
* La temperatura debe estar entre 5 y 35ºC, evitando las superficies excesivamente calentadas por el sol.
* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.
* La exposición prematura a humedad y/o lluvia puede conllevar variaciones de brillo y/o color.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 15 lt.- 4 lt. Colores 15 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Producto especialmente estudiado para la protección de fachadas en ambientes urbanos, rurales y marinos. Confiere un aspecto decorativo mate ligeramente texturado y de calidad en superficies exteriores.
Ver carta de colores recomendados e información en pantalla del Sistema MULTICOLOR o MULTICOLOR 3G para una máxima solidez a la luz solar.

Garantía: 5 años. Ver texto en el envase.

(*) Por su efecto barrera este revestimiento retarda la penetración del anhídrido carbónico, agua y demás contaminantes al interior del soporte y por tanto ejerce una función protectora frente a la carbonatación.